



Технические характеристики	Пенополиэтилен (VERDANI)	Пробковая подложка	Полистирольная подложка	Туплекс
Плотность, кг/м ³	20-200	150-220	40-160	40-160
Теплопроводность, Вт/м*К	при +20°C < 0,038 (от 0,019)	0,039-0,046	0,027-0,040	0,019-0,035
Коэффициент звукопоглощения ударного шума, Дб	до 25	до 21	до 15	
Коэффициент паропроницаемости (м*ч*Па)	< 0,001	< 0,08	0,047	0,047
Водопоглощение при частичном погружении, %	2,5-3% от массы	2-10% от объема	0,5-1,5% от объема	за 24 ч: 1,2-3% от объема
Сжимаемость при нагрузке (КПа)	200-280	200-250	65-250	200-250
Содержание связующего вещества	Не содержит	Клей	Не содержит	Не содержит
Диапазон температур применения, °С	от -40 до +105	от -40 до +70	от -40 до +70	от -180 до +160
Горючесть	Г1 до Г4	М3	Г1 до Г4	НГ

Создайте в Вашем Доме комфорт и уют!